

FICHE TECHNIQUE

Produit : DEKS OLJE D1

Définition

Le DEKS OLJE D1 est un saturateur pour bois exotiques à base de résines alkydes en dispersion solvantée.

Propriétés

Adapté aux bois denses, gras, difficilement imprégnables.
Excellente pénétration des supports.
Non filmogène. Doit être dans le bois et non à la surface du bois.
Auto-protégé contre les moisissures.
Intérieur – Extérieur. Finition huilée.
Facile d'emploi. Maintenance aisée.

Destination

Bois exotiques : teck, acajou, movingui, ipé ...
Extérieur : mobilier de jardin, terrasses, caillebotis, ponts de bateaux, œuvres mortes sur bateaux, portails ...
Intérieur : parquets, lambris, escaliers, portes, fenêtres, huisseries ...
Horizontal - vertical.
Peut s'appliquer au-dessus ou même en dessous de la ligne de flottaison ; conduit à une excellente isolation et à la création d'une base d'accrochage avant traitement sous-marin classique.

Caractéristiques

• Présentation	Saturateur bois
• Couleur	Liquide incolore type vernis gras
• Aspect	Mat
• Liant	Résines alkydes
• Solvant	Solvant
• Densité à 18°C	Environ 0.850 kg/l. \pm 0,05
• Extrait sec	En volume 31 % \pm 2 %
• Conditionnement	1 litre, 2,5 litres, 20 litres et 200 litres
• Délai de stockage	5 ans en emballage hermétique d'origine
• Conditions de stockage ...	A l'abri du gel et des températures élevées.
• Point d'éclair	> + 63°C
• Sécurité	Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conforme à la législation en vigueur.

Subjectile

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.

Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un saturateur bois en dispersion solvantée.

Mise en oeuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.

Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Ne pas laisser sécher entre les couches.

Matériel d'application

Lors d'un premier traitement : brosse, rouleau
En maintenance : brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

White Spirit.

Rendement

Théorique par couche : 8 à 12 m²/litre.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

Séchage à 20°C.

Environ 24 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte influent sur le temps de séchage.

Mise en service 3 jours.

Systeme d'application :

a) Préparation du bois

Bois neufs :

- Dégraisser le support à l'alcool dénaturé (alcool à brûler).
- Essuyer avec un chiffon absorbant.
- Poncer les surfaces pour ouvrir les pores du bois (grain 80/100 maxi).
- Iroko, ipé, padouk, azobé : voir recommandations avant application.

Bois vieux, tachés ou noircis :

- Nettoyer le support au NET-TROL*.
- Poncer le bois si nécessaire.

Bois anciennement lasurés ou vernis:

- Décaper le bois avec le système DILUNETT* + NET-TROL* et poncer si nécessaire.

b) Recommandations avant application

- Les tanins et les huiles naturelles de bois comme l'iroko empêchent la pénétration et le séchage (siccation) des produits de finition. Il est donc recommandé de laisser ces bois un an aux intempéries avant de les restaurer au NET-TROL et traiter au D.1.
- Le bois doit être propre et sec (4jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %) avant application du D.1. En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessus.
- Ne pas diluer.
- Bien mélanger avant la mise en oeuvre.
- Ne pas appliquer sur contreplaqué

c) Application

- Appliquer une couche de D.1. à saturation.
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- **Ne pas laisser sécher entre les couches** (appliquer "humide sur humide").
- Une fois le bois bien saturé, **toujours brosser ou essuyer** le produit en excès **pour éviter toute trace de brillance au séchage.**

Note : l'aspect huilé du D.1. lors de l'application disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois prend une teinte gris clair, passer à la maintenance.

d) Maintenance

Se référer au paragraphe "Application". Pour les zones qui le nécessitent, prévoir une à deux couches selon les recommandations précédentes.

Ne pas appliquer de produit sur les zones où la couleur ne s'est pas éclaircie.

***même fabricant**

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.