

Fiche technique O'TANTIK Chalet

O'TANTIK Chalet



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé, bosselé, raboté main
Produit :	O'TANTIK Chalet	Finition :	Huile oxydative WOCA
Épaisseur :	15 mm	Choix :	Rustique CD (traces d'aubier possible, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Largeur :	190 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	680 à 1900 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	4 mm / Chêne français	Type d'installation pose conseillée :	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Support :	Contrelatté pin	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2,166 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Naturel		



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT
COLLÉ OU
FLOTTANTE



CHANFREIN



FINITION
HUILÉE



SOL
CHAUFFANT
SICOLLÉ



VIEILLI
RABOTÉ
MAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	560kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu :	Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342	Résistance thermique :	0,090 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre Nettoyant parquets huilés.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

